



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW146

201508DW146

样品名称: 改性酚醛双面彩钢复合风管

Sample Name

委托单位: 河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW146

第 1 页 共 3 页

第 1 页 共 3 页

样品名称	改性酚醛双面彩钢复合风管	检验类别	委托检验
委托单位	河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司	商 标	三阳
生产单位	河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 07 月 18 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 08 月 20 日	规格型号	1200mm×600mm
样品数量	15 块	样品状态	板状
检验依据	GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》		
检验项目	1. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验，送检样品的燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-1997 中不燃类材料 A 级复合（夹芯）材料的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2015 年 08 月 26 日 (检验测试章)</p>		
备注：委托方要求使用标准 GB 8624-1997 进行检测。			

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW146

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧性能 A 级复合(夹芯)材料	燃烧剩余长度最小值, mm	>200	535	合格
		燃烧剩余长度平均值, mm	≥ 350	488	合格
		平均烟气温 度, $^{\circ}\text{C}$	≤ 125	78	合格
		烟密度等级	≤ 15	2	合格
		热值, MJ/kg	≤ 4.2	3.8	合格
		热释放量, MJ/m ²	≤ 16.8	14.3	合格
		烟气毒性浓度, mg/L	≥ 25	29	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW146

第 3 页 共 3 页

样品名称	改性酚醛双面彩钢复合风管
试件说明	试样芯材为 30mm 厚酚醛板, 表面复合 0.5mm 厚彩钢板, 整体制品 31mm 厚, 面密度 9.58kg/m^2
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024