



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC275

件四名标:	ATAO SV 粘结砂浆
Sample Name	
受检单位:	泸州时为节能科技有限公司
Client	
检验类别:	型式检验。

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC275

	201005HCZIS	宋人人	贝 共 2 贝			
产品名称	SV粘结砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	泸州时为节能科技有限公司	生产日期	2016年01月28日			
生产单位	泸州时为节能科技有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	公司仓库	商标	SV时为科技			
抽样人	邓杰一谷冰莹	等级	は記録			
抽样日期	2016年03月10日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5125725			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JGJ 289-2012《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与水泥砂浆板) 2. 拉伸粘结强度(与防火隔离带保温板) 3. 可操作时间					
超级	*经检验,抽检样品所检项目的	检验结果符合标准	IJGJ 289-2012 中胶			
1420	粘剂的技术指标要求。*	LY POLY YOU	OF THE THE			
检验结论	和州的技术指标要求。*		被吸引			
检验结论		日期: 2016年	06月13日			
检验结论			06月13日沙洲试章)			

批准: 🔾

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC275

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
盟	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆 板)/kPa	原强度	≥600	860	会格。
		耐水强度 (浸水 2d, 干燥 7d)	≥600	720	合格
いない	拉伸粘结强度	原强度	≥80	100	合格。
255	(与防火隔离 带保温板)/kPa	耐水强度 (浸水 2d, 干燥 7d)	≥80	80	合格。
	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	204

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 防火隔离带保温板 (水泥发泡板) 密度: 230kg/m³。

电话: 010-51164723

邮编: 100024

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

