



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW159

DW159

样品名称: RFT 建筑用真空绝热板专用粘结剂

Sample Name

委托单位: 北京飞拓建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW159

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------|--|------|------|
| 样品名称 | RFT 建筑用真空绝热板专用粘结剂 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位 | 北京飞拓建筑材料有限公司 | 商 标 | — |
| 生产单位 | 北京飞拓建筑材料有限公司 | 等 级 | — |
| 生产日期 | — | 样品编号 | — |
| 来样日期 | 2015 年 04 月 23 日 | 规格型号 | — |
| 样品数量 | 20kg | 样品状态 | 粉状 |
| 检验依据 | JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 Q/CYFTJ0009-2014 《RFT 建筑用聚合物干混砂浆》 | | |
| 检验项目 | 1. 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘结强度(与 RFT 建筑用真空绝热板) 3. 可操作时间 | | |
| 检验结论 | *依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 Q/CYFTJ0009-2014 中 RFT 建筑用胶粘剂的技术指标要求。* | | |
| 备注: | (此处空白) | | |

签发日期: 2015 年 05 月 25 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW159

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | | | 标准要求 (RFT 建筑用胶 粘剂) | 检验结果 | 单项结论 |
|-------------------------|--|-----|------------------|----------------------------------|--------------------------|------|
| 1 | 拉伸粘结 强度 (与 水泥砂 浆) /MPa | 原强度 | | ≥ 0.60 | 0.90 | 合格 |
| | | 耐水 | 浸水 48h, 干燥 2h | ≥ 0.30 | 0.44 | 合格 |
| | | | 浸水 48h, 干燥 7d | ≥ 0.60 | 0.81 | 合格 |
| 2 | 拉伸粘结 强度 (与 RFT 建筑 用真空绝 热板) /MPa | 原强度 | | ≥ 0.10 , 破坏发 生在保温层表 面 | 0.12, 破坏发 生在保温层 表面 | 合格 |
| | | 耐水 | 浸水 48h, 干燥 2h | ≥ 0.06 | 0.10 | 合格 |
| | | | 浸水 48h, 干燥 7d | ≥ 0.10 | 0.11 | 合格 |
| 3 | 可操作时间/h | | | 1.5~4.0 | 2.0 | 合格 |
| (以下空白) | | | | | | |
| 备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.22。 | | | | | | |

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry