



TEST REPORT

中心编号(No.): 201312DW136

样品名称: 酚醛复合砂浆保温板 Sample Name 委托单位: 山东青岛金圣元特种材料有限公司 Client 检验类别: 委托检验

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201312DW136

2012003084M

第1页共3页

1,0000	10.): 201312DW130	No 91	第 1	贞 共 3 页
样品名称	酚醛复合砂浆保温板	检验类别		委托检验
委托单位	山东青岛金圣元特种材料有限公司	商	标	
生产单位	山东青岛金圣元特种材料有限公司	等	级	A2
生产日期		样品组	扁号	
来样日期	2013年12月19日	规格型	민号	900 mm×600 mm×50mm
样品数量	12块 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1	样品》	犬态	完好、无缺损
检验依据	GB/T 20974-2007《绝热用硬质酚醛泡沫制GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能	引品(PF) 分级》)》	
检验项目	1. 尺寸允许偏差 2. 体积密度 3. 5. 压缩蠕变 6. 尺寸稳定性 7. 9. 体积吸水率 10. 燃烧性能 11.	压缩强度导热系数	Ż .	4. 弯曲断裂力 8. 透湿系数
检验结论	*经检验,送检样品的尺寸允许偏差、裂力、压缩蠕变、尺寸稳定性、导热系数验结果符合标准 GB/T 20974-2007 中 II 类检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板划级 A(A2)级的技术指标要求;烟气毒性8624-2012 中烟气毒性等级 t0 级的技术指	体积密质 (、透湿系 B 的技术 建筑材料 浓度的检 标要求。	性、压 数、 指标制 并及制 验结:	体积吸水率的粒 冬求;燃烧性能的 品的燃烧性能等

备注:(此处空台)

批准:

Page 1

宙 城.

32gh

编制:

事

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201312DW136

第2页共3页

序号		检验项目	标准要求 (II 类 B)	检验结果	单项结论
		长度(≤1000)	±5	-2~+2	合格
	尺寸允 许偏差 /mm	宽度(≤1000)	±5	-2~+2	合格
		厚度(≤50)	±2	0~+1	合格
		对角线差(1000~ 2000)	≤7	4	合格
2	体积密度/(kg/m³)		60~120	107	合格
3	压缩强度/kPa		≥100	142	合格
4	弯曲断裂力/N		≥10	22	合格
5	压缩蠕变/% (80°C±2°C, 20kPa, 荷载48h后)		≤ 3	2.9	合格
6	尺寸稳定性/% (70°C±2°C, 7d后)		€2	i	合格
7	导热系数/ [W/(m·K)]		≤0.040	0.030 (平均温度: 25℃)	合格
8	透湿系数/[ng/(Pa·s·m)]		€8.5	3.8	合格
9	体积吸水率(体积分数)/%		€7.5	6.8	合格

备注: 透湿系数试验方法为干燥剂法, 试样厚度为 20mm, 温度: 23℃, 湿度: 50%。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201312DW136

第3页共3页

-	TO THE		第3贝共3贝		
序号		检验项目标》		检验结果	单项结论
		炉内温升/℃	≤30	12	合格
	燃烧	质量损失率/%	≤50	18	合格
	性能	持续燃烧时间/s	0.0	0	合格
10	A(A2) 级	燃烧增长率指数/(W/s)	≤120	15	合格
19252		火焰横向蔓延长度	<试样边缘	未达到试样 边缘	合格
		600s 的总放热量/MJ	€7.5	1.8	合格
11	烟气毒性浓度(t0级), mg/L		≥25.0	27.0	合格
	11/2-11/19/19/19	A SHADOW AND THE COMMON TO SHADOW A SHADOW AND A SHADOW A			THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

(样品照片)



备注: 试件是复合夹芯板:表面复合层是 5mm 厚水泥砂浆; 芯材是 50mm 厚酚醛保温板; 整体制品面密度 25.0kg/m²。