





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW149

 样品名称:
 憎水膨珠保温砂浆

 Sample Name
 北京红豫鲁科技有限公司

 Client
 检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): <u>201303AW149</u>		第1页共2页		
样品名称	憎水膨珠保温砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京红豫鲁科技有限公司	商标			
生产单位	北京红豫鲁科技有限公司	等级			
生产日期	新超级	样品编号			
来样日期	2013年03月06日	规格型号	de la		
样品数量	50kg	样品状态	颗粒与干粉料的混 合物,无结块		
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 GB/T 10303-2001《膨胀珍珠岩绝热制品》				
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数	3. 抗压强度	4. 憎水率		
检验结论	*经检验,送检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度的检验结果符合标准JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标要求; 憎水率的检验结果符合标准 GB/T 10303-2001 的技术指标要求。*				
	签发日期: 2013 年 04 月 09 日				

备注: (此处空白)

批准:

审核: 王英切

编制:

佛

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW149

第2页共2页

		AND THE PROPERTY.	和4次 六4次		
序号	检验项目	标准要求 (保温隔热 型膨胀玻化微 珠轻质砂浆	检验结果	单项结论	
1	干表观密度/(kg/m³)	≤300	293	合格	
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤ 0.070	0.069(平均温 度 25.00℃)	合格	
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥ 0.20	0.40	合格	
4	憎水率/%	≥98	98	合格	

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1:0.80。

兑 明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期怨不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

