



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW289

三河市鑫达水泥制品厂

样品名称: 混凝土植草砖

Sample Name

委托单位: 三河市鑫达水泥制品厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW289

第 1 页 共 2 页

样品名称	混凝土植草砖	检验类别	委托检验
委托单位	三河市鑫达水泥制品厂	商 标	—
生产单位	三河市鑫达水泥制品厂	等 级	C ₄₀
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 08 月 31 日	规格型号	300 mm×300 mm×80mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 28635-2012 《混凝土路面砖》		
检验项目	1. 抗压强度 2. 抗折强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 GB 28635-2012 中抗压强度等级 C₄₀ 的技术指标要求; 抗折强度的检验结果符合标准 GB 28635-2012 中抗折强度等级 C_{4.0} 的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)	<p>签发日期: 2015 年 09 月 06 日</p> <p>(检验测试章)</p>		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW289

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
		平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	
1	抗压强度/MPa (抗压强度等级 C _c 40)	≥40.0	≥35.0	42.4	39.1	合格
2	抗折强度/MPa (抗折强度等级 C _f 4.0)	≥4.00	≥3.20	4.36	3.90	合格
(以下空白)						
备注: (此处空白)						



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024