



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW267

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(N	Vo.): 201601AW267	第	页共2页		
样品名称	株成砂菜 2000年100日	检验类别	委托检验		
委托单位	涿州鑫益海建筑材料有限公司	商标	認認能		
生产单位	深州鑫益海建筑材料有限公司	等级	DP M10		
生产日期		样品编号	認認語		
来样日期	2016年01月30日	规格型号	于粉型。		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2.14d 拉伸粘结强度 3.28d 抗压强度				
检验结论	*经检验,送检样品的保水率、14d 拉伸粘结强度、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M10的技术指标要求。*  签发日期: 2016 年 03 月 20 日				
品数	1000000000000000000000000000000000000				
备注:(此处空句)					

核: 7/30

批准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

编

制:

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW267

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (千混抹灰砂浆 -普通抹灰砂浆 M10)	检验结果	单项结论
總	保水率1%	\$88	90.22	
	14d 拉伸粘结强度 /MPa	≥0.20	0.24	金格子
	28d 抗压强度/MPa	/≥10.0	10.9	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.16。