

报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712BW147



样品名称:	00100 R温粘接砂浆 1001000
Sample Name	
111411	32342124224242424242424

委托单位	245	13	唐山	金顺主	达水泥有	下限公司	西北村
	_						The second secon

Client

委托检验 检验类别:


Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验则试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712BW147

第1页共2页

(0.): 201712BW147		1 火 六 4 火				
保温粘接砂浆	检验类别	委托检验				
唐山金顺达水泥有限公司	商标	10000000000000000000000000000000000000				
唐山金顺达水泥有限公司	等级	望記等				
	样品编号					
2017年12月28日	规格型号					
20kg	样品状态					
GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》						
1. 拉伸粘结强度[与水泥砂浆原强度、耐水强度(浸水 48h,干燥 7d)] 2. 拉伸粘结强度(与模塑板原强度)						
水 48h,干燥 7d)]、拉伸粘结强度 准 GB/T 29906-2013 中胶粘剂的	(与模塑板原强度) 技术指标要求。* 签发日期: 2018 3					
	THE PART OF STREET	是香港市。000				
	保温粘接砂浆 唐山金順达水泥有限公司 唐山金順达水泥有限公司 2017年12月28日 20kg GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄1. 拉伸粘结强度[与水泥砂浆原2. 拉伸粘结强度(与模塑板原强**经检验,送检样品的拉伸粘线水48h,干燥7d)]、拉伸粘结强度准 GB/T 29906-2013 中胶粘剂的	保温粘接砂浆 检验类别 商 标				

批准:

审核: 孩中

编制: 火

铁华

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712BW147


第2页 共2页

序号	检验项目			标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
拉伸粘结强 度/MPa (与 水泥砂浆)	原强度		≥0.6	0.89	合格	
		耐水强度	浸水 48h,干 燥 7d	≥0.6	0:76	する 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
1325 1325	拉伸粘结强 度/MPa(与 模塑板)	原药	展度	≥0.10,破坏发 生在模型板中	0.12,破坏发生 在膨胀聚苯板	合格 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1.0:0.20:

(2) 模塑板规格: EPS 板 18kg/m3。



说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



