



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712BW161



Sample Name

委托单位: 大连志恒众鑫建筑工程材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心China Building Material Indiana China Building In

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712BW161

第1页共2页

资格结例 2000年1000年1000年100日	检验类别	委托检验		
大连志恒众鑫建筑工程材料有限公司	商标			
大连志恒众鑫建筑工程材料有限公司	等级			
	样品编号			
2017年12月29日	规格型号			
25kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态			
JC/T 547-2005(2017)《陶瓷墙地砖胶粘剂》				
1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 滑移				
经检验,送检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度、热 老化后的拉伸胶粘强度、滑移的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 (2017) 中 C1T 的技术指标要求。				
签发日期: 2018 年 01 月 3(
	大连志恒众鑫建筑工程材料有限公司 大连志恒众鑫建筑工程材料有限公司 2017年12月29日 25kg JC/T 547-2005(2017)《陶瓷墙地砖胶粘1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉作 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 滑利 *经检验,送检样品的拉伸胶粘原;老化后的拉伸胶粘强度、滑移的检验约中C1T的技术指标要求。*	大连志恒众鑫建筑工程材料有限公司 等 级 样品编号 2017年12月29日 规格型号 25kg 样品状态 JC/T 547-2005(2017)《陶瓷墙地砖胶粘剂》 1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 溃移 *经检验, 送检样品的拉伸胶粘原强度、浸水后老化后的拉伸胶粘强度、滑移的检验结果符合标准从中C1T的技术指标要求。*		

备注:现行有效标准为 JC/T 547-2017, 委托方要求依据标准 JC/T 547-2005 (2017) 规定的试验方法进行检验。

批准: 多州人工 核: 沙平 编制: 张华

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮经 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712BW161

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (CIT型)	检验结果	单项结论
路	拉伸胶粘原强度/MPa	≥05		286
12	浸水后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥05		
	热老化后的 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	路路	
	清杉/mm	≤0.5	0.2	344

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.25。



说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



