

# 报

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW223

样品名称:	岩棉金属面聚氨酯封边夹芯板
Sample Name	

委托单位: 廊坊中捷新型建筑板材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





12003084M 2012)建材质版以序(24号) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW223

检验类别 商 标 等 级	委托检验 中捷 00000000000000000000000000000000000					
THEST	中様でもなるすると					
等级	रमहास्त्राज्ञ					
	TATOOT TOOT					
样品编号						
规格型号	1000 mm×5000 mm×100mm					
样品状态	块状,外观完好					
GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》						
1. 燃烧性能 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20						
*经检验,送检样品的燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (A <sub>I</sub> ) 级不燃材料(制品)的技术指标要求。*						
TI ## 2021						
签发日期: 2014年 05 月 07 日 (检验测试章)						
1932	和发展证明					
	规格型号 样品状态 烧性能分级》 的检验结果 材料(制品)					

批 准: (

制:

(国家)建筑材料

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW223

第2页 共2页

J. T. A.	TAIN IN THE TRUTH				
序号	好的	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
認	燃烧性能	炉内温升/℃	€30	######################################	合格
		质量损失率/%	≤50		合格
[A(A <sub>1</sub> ) 级]	持续燃烧时间/s			合格	
	总热值/(MJ/kg)	≤2.0	0.6	200格	

(以下空白)

**备注**: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。