

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW303

样品名称:	工工工 耐水腻子粉 工工工工
Sample Name	海绵织织织织织
委托单位:	北京环华盛昌商贸有限公司
Client	经的经验的现在分词
检验类别:	文书 委托检验
Test Type	P212-622-623-623-623-623-623-623-623-623-62

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心 150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW303

第1页共2页

		THE RESERVE TO A STATE OF THE PARTY OF THE P	一种 一名 人名英西拉克			
样品名称	耐水脈子粉	检验类别	委托检验			
委托单位	北京环华盛昌商贸有限公司	商标	是認			
生产单位	北京环华盛昌商貿有限公司	等级	認語			
生产日期	和超级组织	经经验				
来样日期	2016年04月28日	规格型号				
样品数量	10kg	样品状态	粉状			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》					
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 4. 打磨性 5. 耐水性 6. 粘结强度(标准状态)					
检验结论	*经检验,送检样品的容器中非水性、粘结强度(标准状态)的检验型(N)的技术指标要求。*					
認認		发日期: 2016年 (检验	05月26日 测试章)			
备注:(此处	2012					

批 准:

制:

检验单位地址,北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业艺术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW303

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 耐水型(N)	检验结果	单项结论	
	容器中状态		无结块、均匀	无结块、均匀	符合	
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合	
3	干燥 时间 单道	单道施工	<2	≤2	0.6	合格
	(表干) /h		≥2	√ 5	1.0	合格
148	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合	
5	一种水性		48h 无起泡、开 裂及明显掉粉	无异常	符合	
6	粘结强度 (标准状态)/MPa			>0.50	0.64	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1.0:0.32;

(2) pH 值: 10.9。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

