

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW007

样品名称:	聚合物抗裂砂浆				
Sample Name		Part of the second			
委托单位: Client	北京森卓尔建材有限公司				
检验类别: Test Type	多数数据数别的。 一种的数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

5000228303

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW007 第1页共2页 样品名称 聚合物抗裂砂浆 检验类别 委托检验 委托单位 北京森卓尔建材有限公司 商 标 SZE 生产单位 北京森卓尔建材有限公司 等 级 生产日期 样品编号 来样日期 2016年01月06日 规格型号 千粉型 样品数量 10kg 样品状态 粉状, 无结块 检验依据 JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 检验项目 1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水) 2. 柔韧性 *经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水)、 柔韧性的检验结果符合标准JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。 检验结论 签发日期: 2016年02月18日 (检验测试章) 备注:(此处空台)

批 准: (

核:

制: 乙人士木

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW007

第2页共2页

FERRING 1995/43				71 - 21 / 14 20	
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯 板)/MPa		原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	2.9	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。