



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW265

CONCRETE

样品名称: 勾缝剂

Sample Name

委托单位: 北京昱瑞建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW265

第 1 页 共 2 页

样品名称	勾缝剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京昱瑞建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京昱瑞建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 02 月 29 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC/T 1004-2006 《陶瓷墙地砖填缝剂》		
检验项目	1. 耐磨损性 2. 收缩值 3. 抗折强度 4. 抗压强度 5. 吸水量		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的耐磨损性、收缩值、抗折强度、抗压强度、吸水量的检验结果符合标准 JC/T 1004-2006 中水泥基填缝剂 (CG1) 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 04 月 25 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW265

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [水泥基填缝剂 (CG1)]	检验结果	单项结论
1	耐磨损性/mm ³		<2000	1728	合格
2	收缩值/ (mm/m)		<3.0	1.8	合格
3	抗折强度/MPa	标准试验条件	>2.50	2.80	合格
		冻融循环后	>2.50	2.60	合格
4	抗压强度/MPa	标准试验条件	>15.0	18.8	合格
		冻融循环后	>15.0	15.9	合格
5	吸水量/g	30min	<5.0	4.1	合格
		240min	<10.0	9.2	合格
(以下空白)					
备注：配比：粉：水=1.0：0.30。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC