



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW011

样品名称: 一个一个一种水腻子

Sample Name

委托单位: 北京京顺友科贸有限公司

Client

检验类别: 不是不是我检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW011

第1页共2页

616017	OF THE POST YEAR PO	PORTONIA	PLEPER P			
样品名称	45 TO THE STATE OF	检验类别	委托检验			
委托单位	北京京顺友科贸有限公司	商品标	語語			
生产单位	北京京顺友科贸有限公司	等级				
生产日期	2014年06月	样品编号				
来样日期	2014年07月18日	规格型号	是是			
样品数量	20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》					
检验项目	1. 初期干燥抗裂性(3h) 2. 粘结强度					
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型(签发	N) 的技术指标要求 日期: 2014年 0				
100 10						

批准:

feet.

审核: 74:20

编一制:

Traigh

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW011

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
認	初期干燥抗裂性(3h)			天梨纹	
蹈	粘结强度,	标准状态	>0.50	0.72	
認	MPa	浸水后	0.30	0.55	

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。