



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206DW045

44 D A 16			
样品名称:	HYP-A 级防火	发泡水泥外	墙保温板
	The state of the s		The second secon

Sample Name

委托单位: 北京兴宏业防火门有限责任公司


Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Bullding Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206DW045

第1页 共2页

14 D / Th			弗 1 贝 共 2 贝
样品名称	HYP-A 级防火发泡水泥外墙保温板	检验类别	委托检验
委托单位	北京兴宏业防火门有限责任公司	商标	HYP
生产单位	北京兴宏业防火门有限责任公司	样品状态	块状
生产日期	13.13.14.13.14.13.14.23	生产批号	D-LIZE FAS
来样日期	2012年06月15日	样品编号	TOTALOTAD
样品数量	20块	规格型号	(300×500×50)mm
THE T	GB 5486-2008 《无机绝热硬质制品该	验方法》	生活中 经工作
检验依据	GB/T 20473《建筑保温砂浆》 GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧 GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻 Q/DXHYP0001-2012《HYP-A 级防火	及有关特性的》	则定防护热板法》 C温板》
检验依据检验项目	GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧 GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻 Q/DXHYP0001-2012《HYP-A 级防火	及有关特性的》 发泡水泥外墙份 3 异热系数	则定防护热板法》 《温板》 4. 软化系数

备注: (此处空白)

批准:



检验单位地址;北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206DW045

第2页 共2页

c	A PART	THE PARTY OF THE	和4次 六4火			
序号		检验项目	标准要求	检验结果	单项结论	
1	千表观密度/ (kg/m³)		≤250	225	合格	
2	抗压强度/MPa		≥0.40	0.55	合格	
3	导热系数/[W/(m·k)]		≤0.07	0.056 (平均温度: 25.00°C)	合格	
4	软化系数		>0.80	0.85	合格	
5	垂直于板面方向的 抗拉强度/MPa		≥ 0.15	0.15	合格	
44	燃烧 性能 (A1 级)	炉内平均烟气 温度温升/℃	≤30	9	合格	
6		The second second second	质量损失率/%	≤50	12	合格
		持续燃烧时间/s	THOUGH.	505200530	合格	
		总热值/(Ml/kg)	≤2.0	1.45	合格	

(以下空白)

备注: 难燃性结果按照 GB 8624-2006 分析。



电话: 010-51164723

邮编: 100024

说明

Notice

- 木报告无中心"检验测试章"和騎鋒章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期忽不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

本报告采用防伪纸张、复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 -51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

图址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱(E-mail): <u>\$13146197542@126.com</u>

