



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712BW104G1

DMTC

样品名称: 复合硅酸镁管材

Sample Name

委托单位: 北京航信伟业保温科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712BW104G1

第1页 共2页

样品名称	复合硅酸镁管材	检验类别	委托检验
委托单位	北京航信伟业保温科技有限公司	商 标	—
生产单位	北京航信伟业保温科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2017年12月01日	规格型号	Φ165mm×50mm
样品数量	5m	样品状态	管状
检验依据	GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》 GB/T 17371-2008《硅酸盐复合绝热涂料》 GB/T 11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》		
检验项目	1. 表观密度 2. 导热系数 3. 抗拉强度 4. 质量吸湿率 5. 质量吸湿率		
检验结论	*依据标准 GB/T 17794-2008、GB/T 17371-2008、GB/T 11835-2007、GB/T 21114-2007 规定的试验方法进行检验, 送检样品的表观密度、导热系数、抗拉强度、质量吸湿率的检验结果见第2页。*		
<div style="text-align: right;">  </div>			
备注: 本报告是对 201712BW104 的更改, 本报告发出之日起, 原报告作废。			

批 准:

审 核:

编 制:

张 华

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712BW104G1

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	表观密度/(kg/m^3)	—	76	—
2	导热系数(平均温度 70°C) /[$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$]	—	0.042 (平均温度: 70.00°C)	—
3	抗拉强度/ kPa	—	91	—
4	质量吸湿率/%	—	7.6	—
5	压缩回弹率/% 压缩率 50%, 压缩时间 72h	—	98	—

(以下空白)

备注: (1) 抗拉强度依据标准 GB/T 17371-2008 规定的试验方法进行检验;
(2) 导热系数、质量吸湿率依据标准 GB/T 11835-2007 规定的试验方法进行检验;
(3) 表观密度、压缩回弹率依据标准 GB/T 17794-2008 规定的试验方法进行检验。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律責任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

