

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW119

样品名称:	抹灰砂浆	700
Sample Name		
委托单位: Client	唐山津盾建材有限公司	
检验类别:	委托检验	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质临认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW119

第1页共2页

十小,一一一	(0.): 201403DW119	DACKBAR DAKE	12 121			
样品名称	抹灰砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	唐山津盾建材有限公司	商标	津盾			
生产单位	唐山津盾建材有限公司	等 级	提的語			
生产日期	2014年05月03日	样品编号	那時			
来样日期	2014年05月12日	规格型号				
样品数量	20kg	样品状态	无结块粉状			
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》					
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 2h 稠度损失率 4. 14d 拉伸粘结强度 5. 28d 抗压强度					
检验结论	*经检验,送检样品的保水率、凝结时间、2h 稠度损失率、14d 拉伯 粘结强度、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M20 的技术指标要求。* 签发日期: 2014 年 06 月 16 日 (检验测试章)					

备注:(此处空白)

批准:

审

审核: 7494

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405DW119

第2页 共2页

	SECTION AND DESIGNATION OF THE PARTY OF THE		And the second s	
序号	检验项目	标准要求 (干混抹灰砂浆-普 通抹灰砂浆 M20)	检验结果	单项结论
1	保水率/%	≥88	94	合格
2	凝结时间/h	3~9	7.5	合格
3	2h 稠度损失率/%	∮ ≤30	10	合格
4	14d 拉伸粘结强度/MPa	≥0.20	0.36	合格
5	28d 抗压强度/MPa	≥20.0	28.0	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 水=1: 0.18。