



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC122

样品名称: Sample Name	节能轻质复合墙体板(防爆泄压板)
受检单位: Client	章丘市泰达新型建材有限公司
检验类别:	指样检验 1000000000000000000000000000000000000

(國家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M 2012)建材構等以序(249) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC122

第1页共4页

1							
产品名称	节能轻质复合墙体板(防爆泄压板)	检验类别	抽样检验				
受检单位	章丘市泰达新型建材有限公司	生产日期	2013年03月20日				
生产单位	章丘市泰达新型建材有限公司	规格型号	(2440 × 610 × 100)mm				
抽样地点	企业成品库房	商标	PETER STATE				
抽样人	王明轩 苏亮	等级	Al级				
抽样日期	2013年04月03日	抽样数量	15张				
样品状态	板状, 外观完岩	抽样基数	1000 张				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督	检验测试中	******				
检验依据	JG/T169-2005《建筑隔墙用轻质条板》 GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》						
检验项目	1. 外观质量 2. 允许尺寸偏差 3. 面密度 4. 干燥收缩值 5. 抗弯破坏荷载 6. 抗冲击性能 7. 吊挂力 8. 抗压强度 9. 含水率 10. 软化系数 11. 放射性(放射性比活度) 12. 燃烧性能(表层) 13. 空气声隔声量						
检验结论	*经检验,抽检样品的外观质量 值、抗弯破坏荷载、抗冲击性能、吊 (放射性比活度),空气声隔声量的超 厚 90mm 的技术指标要求;含水率的 中等使用地区的技术指标要求;燃烧 GB 8624-2006 中 A1 级技术指标要求 签发	挂力、抗压 验结果符合) 检验结果符 必性能(表) ··· 日期: 201	强度、软化系数、放射性 -标准 JG/T 169-2005 中板 -合标准 JG/T 169-2005 中				

备注: (此处空白)

位验测试章

批准:分加工

审核: 王奖和 / 编制

南

检验单位比量。北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC122

第2页共4页

	100		71 27. 77. 124			
序号		检验项目	标准要求 (核厚 90mm)	检验结果	单项结论	
		板面外露筋纤; 飞边毛刺; 板面泛霜; 板的横向、纵向、厚度方向贯通裂纹	先	羌	合格	
	外观量	复合夹芯条板面层脱落	3.2	£	合格	
1		板面製缝, 长度 <u>50mm - 100mm</u> , 宽度 0.5mm - 1.0mm	≤2处/板		合格	
		蜂窝气孔, 长径 5mm~30mm	≤3 处/板	走	合格	
		块 棱 摔 角 , 宽 度 × 长 度 10mm×25mm~20mm×30mm	《2处/板	无	合格	
	允尺偏差	长度/mm	#5	-3~+3	合格	
		宽度/mm	†2	-2 = +2	合格	
		厚度/mm		-1 -+1	合格	
		板面平整/mm	≤2	1.2	合格	
		对角线差/mm	< 6	4	合格	
		侧向弯曲/mm	≤2.44 (1/1000)	2.0	合格	

备注:(此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC122

第3页共4页

100 H	P. P 12 Av. C.	0.9. 20130171012	20 2 24 25 7 24					
序号		检验项目		检验项目 标准要求 (检验结果	单项结论	
3	đ	密度/ (kg/m²)		≤90	65	合格		
4	干燥	收缩值/ (mm/m)		0.6	0.57	合格		
5		抗弯破坏荷載/ 极自重倍数	見ず	1.5	3.5	合格		
6		抗冲击性能/次		>5	6	合格		
7	吊挂力/N		>1000		1000	合格		
8	抗压强度/MPa		>3.5		3.8	合格		
9	含水率/%		≤10 (使用地区中等)		3.8	合格		
10	软化系数		>0.80		0.84	合格		
-11 - 放射性(放射性比活度) (实心板)		内服射指数 (I _{Rs})≤1.0		0.3	合格			
		(实心板)	外照射指数 (lγ) ≤1.0		0.5	合格		
193	部	1932	温升/°C		<30	F-74 F-6	合格	
12	燃烧 性能	质量损失率/%	27	≤50	8	合格		
	(表 层)	持续燃烧时间/s	A1 级 -	0,0	0	合格		
	P.	总热值/(MMg)	213	≤2.0	1.04	合格		

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201304AC122

第4页 共4页

序号	检验		标准要求 (板厚 90mm)		TO DE	检验结	单项结论			
13	空气声隔声量/dB			>35			45		合格	
中心易	準,Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630
隔声	▼, dB	30.9	33.1	34.5	34.3	38.1	41	38.8	39.3	43.3
中心剪	[李,Hz	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
隔声	₹, dB	46.5	46.1	45.2	45.2	47.1	45.1	47.9	50.4	55.6
计权隔	∌ ¥. Rw	Rw(C; Ctr)=45(-1; -3) dB								

试件的隔声特性曲线图



备注: 空气声隔声量试验外分包.