



俭 引

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW013

样品名称:

抗裂砂浆

Sample Name

委托单位:

河北宣化区泽畅建材厂

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201506AW013	力。第一元	第1页共2页			
样品名称		检验类别	委托检验			
委托单位	河北宣化医泽畅建材厂	商标				
生产单位	河北宣化区泽畅建材厂	等。级	認認與			
生产日期		样品编号				
来样日期	2015年06月18日	规格型号	一种型 2000			
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间					
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 申抹面胶浆的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 08 月 02 日 (检验测试章)					
备注:《此处室的》中于1947年1947年1947年1947年1947年1947年1947年1947年						

准: 4 批

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW013

第2页 共2页

1	检验项目		THE THE PARTY OF SOL		
序号			标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
product to the second		原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	4 ************************************	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界而在膨 胀聚苯板上	
		科冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	\$3.0	12.9 E.	200
	可操作时间/h		1.5~4.0	#20%	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。