



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW006



样品名称: 轻集料混凝土空心砌块

Sample Name

委托单位: 北京铭剑创业装饰材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW006

第1页 共3页

样品名称	轻集料混凝土空心砌块	检验类别	委托检验
委托单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	商 标	—
生产单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	等 级	MU3.5
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014年09月05日	规格型号	400mm×200mm×200mm
样品数量	1组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检验项目	1. 尺寸偏差      2. 外观质量      3. 密度等级      4. 抗压强度 5. 吸水率      6. 相对含水率      7. 干燥收缩率      8. 软化系数 9. 抗冻性      10. 放射性(放射性比活度)		
检验结论	*经检验, 送检样品的尺寸偏差、外观质量、吸水率、相对含水率、干燥收缩率、软化系数、抗冻性的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 的技术指标要求; 密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 900 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求; 放射性(放射性比活度)的检验结果符合标准 GB6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求, 产销与使用范围不受限制。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014年09月28日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW006

第 2 页 共 3 页

中心编号(INO.): 201407AW000								
序号	检验项目			标准要求		检验结果	单项结论	
1	尺寸偏差/mm	长度		±3		-2 ~ +2	合格	
		宽度		±3		-2 ~ +2	合格	
		高度		±3		-1 ~ +1	合格	
2	外观质量	最小外壁厚/mm	用于承重墙体	≥ 30		31	合格	
		肋厚/mm		≥ 25		25	合格	
		缺棱	个数/块	≤ 2		0	合格	
		掉角	三个方向投影的最大值/mm	≤ 20		0	合格	
		裂缝延伸的累计尺寸/mm		≤ 30		0	合格	
3	密度等级/( kg/m <sup>3</sup> ) ( 密度等级 900 级 )			≥ 810, ≤ 900		888	合格	
4	抗压强度/MPa ( 强度等级 MU3.5 )			平均值	最小值	平均值	最小值	合格
				≥ 3.5	≥ 2.8	3.6	3.3	
5	吸水率/%			≤ 18		18	合格	
6	相对含水率 ( 中等湿度地区 ) /%			≤ 40		30	合格	
备注: ( 此处空白 )								



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW006

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
7	干燥收缩率/%	≤0.065		0.046		合格
8	软化系数	≥0.8		0.89		合格
9	抗冻性（D25）/%	强度 损失率	质量 损失率	强度 损失率	质量 损失率	合格
		≤25	≤5	11	1.9	
10	放射性 （放射性比活度）	内照射指数 （I <sub>Ra</sub> ）≤1.0		0.1		合格
	（A类）	外照射指数 （I <sub>γ</sub> ）≤1.3		0.2		合格
(以下空白)						
备注：（此处空白）						



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024