



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC231

样品名称: 界面剂

Sample Name

受检单位: 北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC231

第 1 页 共 2 页

产品名称	界面剂	检验类别	抽样检验
受检单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	生产日期	2014 年 04 月
生产单位	北京市昌平区兴寿鑫兴滑石粉厂	规格型号	——
抽样地点	企业成品库房	商 标	鑫兴丽佳
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	——
抽样日期	2014 年 05 月 28 日	抽样数量	20kg
样品状态	液状，无分层	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度（未处理，14d、浸水处理）		
检验结论	<p>*经检验，抽检样品的拉伸粘结强度（未处理，14d、浸水处理）的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2014 年 07 月 11 日 (检验测试章)</p>		
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC231

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目			标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 /MPa	未处理	14d	≥ 0.6	0.7	合格
		浸水处理		≥ 0.5	0.5	合格

(以下空白)

备注: 配比: 液状: 水泥: 砂=1: 2: 2。

