

精調

2012003084M

检引

脸 报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC187

样品名称: 岩棉水泥复合板

Sample Name

受检单位: 北京博瑞兴业装饰工程有限公司

Client

检验类别: 如 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC187

第1页 共2页

1 3 3 4	A TOUT		2727		
产品名称	岩棉水泥复合板。	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京博瑞兴业装饰工程有限公司	生产日期	2015年01月15日		
生产单位	北京博瑞兴业装饰工程有限公司	规格型号			
抽样地点	全业成品库房户公司与公司	商标			
抽样人	医朗勒与谜簿第二十二十二	等级			
抽样日期	2015年02月07日	抽样数量	5m2 2505		
样品状态	块状,外观究好	抽样基数	20m³ 20m3		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》				
检验项目	大子的子子。 大子教系数中 20 燃烧性能 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				
检验结论	*经检验,抽检样品的导热系数、燃烧性能的检验结果符合标》 GB/T11835-2007 中密度为 (101~160) kg/m³ 板的技术指标要求。*				
	签发日期: 2015年03月25日				
50250	では、大学的は、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中で				
备注:(此处	変してもようもようもようもよ	APT AP			

备汪:(此处空白)

批准是如今

核:

戏机

编制

30.4

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC187

第2页共2页

的說		标准要求		122422
序号记	一检验项目	[密度为(101~	检验结果	单项结论
597579	THE THE TOPE	160) kg/m³ 核]		
是指	导热系数(平均温度	€0.043	0,040(平均温度)	お金格の
學性學	70^{+3}_{θ} °C), W/(m·K)		70.00°C)	2020
133 6	人 燃烧性能	不燃材料	不燃材料(A1级)	2588PT
THOPA	HILLALTH		イナウナイレアン	492407

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在大灾危险性的唯一依据。