

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW159

样品名称: 弹涂骨料

Sample Name

委托单位: 北京华夏圣业科技发展有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW159

第1页共2页

1 0 > 10 > (4	10.// <u>201003211113</u>	1	25 27 4 20		
样品名称	弹涂骨料 2000年1000年1000年1000年100日	检验类别	委托检验		
委托单位	北京华夏圣业科技发展有限公司	商标			
生产单位	北京华夏圣业科技发展有限公司	等。级			
生产日期	2016年03月01日	样品编号			
来样日期	2016年03月02日	规格型号			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》				
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 2. 耐水性 3. 粘结强度 (标准状态)				
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥抗态)的检验结果符合标准 JG/T 157-20	A STEER OF THE PARTY OF THE PAR			
報報	签发日期: 2016年03月15日				
	子のアストウンストウンストリー(检验测试章)				
备注:(此处室面)					

批

检验单位量址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW159

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
	初期干燥抗 单道施工厚度 製性 (6h) ≤1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	lmm 无裂纹	
2	耐水性 (96h)	无异常		10000000000000000000000000000000000000
3	粘结强度 /MPa	≥0.60	0.78	

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.40。