



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW003

DMTC

样品名称: 彩色砂浆

Sample Name

委托单位: 曹县盛玛特新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW003

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------------|---|---|-------|
| 样品名称 | 彩色砂浆 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位 | 曹县盛玛特新型建材有限公司 | 商 标 | — |
| 生产单位 | 曹县盛玛特新型建材有限公司 | 等 级 | — |
| 生产日期 | — | 样品编号 | — |
| 来样日期 | 2014 年 07 月 15 日 | 规格型号 | — |
| 样品数量 | 20kg | 样品状态 | 无结块粉状 |
| 检验依据 | JC/T 1024-2007《墙体饰面砂浆》 | | |
| 检验项目 | 1. 可操作时间 2. 初期干燥抗裂性 3. 吸水量 4. 强度 5. 抗泛碱性 6. 耐沾污性 7. 耐候性(750h) | | |
| 检验结论 | *经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 1024-2007 中 E 型的技术指标要求。* | | |
| | | 签发日期: 2014 年 09 月 22 日  | |
| 备注: (此处空白) | | | |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW003

第 2 页 共 2 页

| 中心编号(NG.): 201407D-W002 | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------|---------------|-----------|------|
| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 (E 型) | 检验结果 | 单项结论 |
| 1 | 可操作时间 | 30min | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 符合 |
| 2 | 初期干燥抗裂性 | | 无裂纹 | 无裂纹 | 符合 |
| 3 | 吸水量/g | 30min | ≤2.0 | 1.7 | 合格 |
| | | 240min | ≤5.0 | 3.3 | 合格 |
| 4 | 强度/MPa | 抗折强度 | ≥2.50 | 2.55 | 合格 |
| | | 抗压强度 | ≥4.50 | 4.95 | 合格 |
| | | 拉伸粘结原强度 | ≥0.50 | 1.12 | 合格 |
| | | 老化循环拉伸粘结强度 | ≥0.50 | 0.68 | 合格 |
| 5 | 抗泛碱性 | | 无可见泛碱、不掉粉 | 无可见泛碱、不掉粉 | 符合 |
| 6 | 耐沾污性(白色或浅色) | 立体状/级 | ≤2 | 2 | 合格 |
| 7 | 耐候性(750h) | | ≤1 级 | 1 级 | 合格 |
| 备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.20。 | | | | | |

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision & Research Center of the Building Materials Industry