



报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW008

样品名称:

粉刷石膏

Sample Name

委托单位: 三河市福山绿洲新型建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW008 第1页共2页					
样品名称	粉刷在青 1928年1	检验类别	委托检验		
委托单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	商标			
生产单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	等级			
生产日期	是認識語	样品编号			
来样日期	2016年03月07日	规格型号	于粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗析强度 2. 抗压强度 3. 拉伯粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*  签发日期: 2016 年 03 月 23 日 (检验测试章)				
备注:(此处	<b>建筑路路路</b>	THE REPORT OF THE PERSON OF TH			

批准: 打发

编

制: 31.4土

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW008

第2页共2页

THE OWNER WHEN PARTY AND			THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	≥2.0	2.78	合格
2	抗压强度/MPa	34.0 € 1	5.90	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.41	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.40。