



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC314

NMA 级防火外墙外保温系统			
乌鲁木齐纳美节能环保科技有限公司			
149456644644644646486			
265294545455265545655			
世界中国 抽样检验 中国中国			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC314

第1页共4页

200	(1.0.). Soliolitesia	7	1 次 六 4 次	
产品名称	NMA 級防火外培外保温系统	检验类别	抽样检验	
受检单位	乌鲁木齐纳美节能环保科技有限公司	生产日期	生产日期 ——	
生产单位	乌鲁木齐纳美节能环保科技有限公司	规格型号	经现代	
抽样地点	企业成品库房	商一标	PAR	
抽样人	王明轩。苏宪	等级		
抽样日期	2014年01月27日	抽样数量	20m²	
样品状态	板状+粉状+钉状+圆状+液块	抽样基数	1500m ²	
抽样单位	建筑材料工业干泥砂浆产品质量监督检验测试中心			
检验依据	JGJ 144-2004《外培外保温工程技术规程》			
检验项目	1. 吸水量 2. 抗冲击性 3. 耐冻融性能 4. 保护层水蒸气渗透阻 5. 抹面层不透水性 6. 抗风荷栽性能 7. 抗拉强度 8. 耐候性			
检验结论	*经检验,抽检样品的吸水量、抗冲击性、耐冻融性能、抹面层不透水性、抗粒强度、耐候性的检验结果符合标准 JGJ 144-2004 中外培外保温系统的技术指标要求;依据标准 JGJ 144-2004 规定的试验方法进行检验,保护层水蒸气渗透阻、抗风荷载性能的检验结果见第 3 页。 签发日期: 2014 年 05 月 19 日			
的时间			测试章)	
A + / a	AUGUST OF LITTER TO FILE OF THE STATE OF THE	The Way	NO. TO STATE OF	

备注: (此处空台)

批准是如分本 核: 344

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC314

第2页 共4页

耐候性试样制备及试验步骤:

耐候性试样基层: 宽度 3.00m、高度 2.10m、面积为 6.3m2 的混凝土板。墙体上方有 一个宽 0.40m、高 0.60m 的窗口,用于检验窗口部位性能。

保温层: 刮涂粘结砂浆 (粉:水=4:1), 粘结 NMA 级防火保温板。


锁固: 型料锚栓锁固。

保护层: 刮涂抗裂砂浆(粉:水=4:1)+压入耐碱玻璃纤维网格布+抗裂砂浆。

饰面层: 刮涂耐水腻子 (粉: 水=1: 0.32), 刮涂外墙涂料。

试验进行80次热/雨周期[热/雨周期资水量: 1.3L/(m²,min)], 5次热/冷周期。

耐候性试样:



备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC314

第3页 共4页

序号	检验项目		标准要求 (外墙外保温系统)	检验结果	单项结论
	吸水量 (水中浸	只带有 抹而层	15 41.0	0.74	合格
朝	泡 lh), kg/m²	带有全部 保护层	<1.0	0.29	合格
1912 1919 1912 1919		普通型	建筑物二层以上墙面等不易爱碰撞部位: 3J級	3月、无断裂	合格
	抗冲击性	加强型	建筑物首层墙面以 及门窗口等易受碰 撞部位: 10J級	101, 无断裂	会格
	耐冻融性能 (30次冻融循环后)		保护层无空鼓、脱落, 无渗水裂缝	保护层无空鼓、脱 落, 无渗水裂缝	合格
3			保护层与保温层的 拉伸粘结强度 > 0.1MPa, 破坏部位应 位于保温层内	0.12MPa, 保溫基破坏	合格
4	保护层水蒸气渗透阻 (湿流密度),g/(m²·s)		起語類	3,6×10 ⁻⁴	語
5	抹面层不透水性		2h 不透水	2h 不透水	合格
6	抗风荷载程能			6.7kPa,未破坏	242
	批拉强度	干燥状态	>0.1MPa,破坏部位 不得位于各层界面	0.13MPa, 保温层破坏	念格
	规划	浸水 48h、 千燥 7d	≥0,1MPa. 破坏部位 不得位于各层界面	0.11MPa, 保温层破坏	合格

备注:保护层水蒸气渗透阻试验方法为干燥剂法,试样厚度 4mm,温度:23℃,湿度:50%.



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC314

序号 检验项目		标准要求 (外場外保溫系统)	检验结果	单项结论
145488551A	耐候性 (试样经 80次热/雨周 期,5次热/冷周期后性 能)	不得出现饰面层起泡 或剥落、保护层空鼓 或脱落等破坏,不得 产生渗水裂缝	饰面层无起泡及 剥落、保护层无 空鼓及脱落等破 坏,无渗水裂缝	合格
		抗聚防护层与保温层 拉伸粘结强度 ≥0.1MPa,破坏界面 应位于保温层	拉伊粘结强度 0.12MPa; 保温层破坏	15.5 68 6 8 6 19 6 6

(以下空白)

备注: (此处空台)

