



150002283084



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW166



样品名称: 干粉界面剂

Sample Name

委托单位: 北京通富源建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW166

第 1 页 共 2 页

样品名称	干粉界面剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京通富源建筑材料有限公司	商 标	金星牌
生产单位	北京通富源建筑材料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 05 月 09 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC/T 907-2002 《混凝土界面处理剂》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理) 的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 05 月 26 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心  
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201605AW166

第 2 页 共 2 页

序号				检验项目		标准要求 (I 型)		检验结果		单项结论	
1	拉伸粘结强度 /MPa		未处 理	14d	≥0.6		0.8		合格		
			浸水处理		≥0.5		0.5		合格		
<p>(以下空白)</p>											
备注：配比：粉：水=4：1。											

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTC