

2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC212

样品名称: 外墙抗裂砂浆

Sample Name

受检单位: 三河市海利吉强新型环保建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC212

第1页共2页

1 5 7 10 7	TIME TO TO TO THE TOTAL TOTAL	TADT	1. 火 大 人 火 T			
产品名称	外墙板裂砂浆上上上上上上上上上	检验类别	型式检验			
受检单位	三河市海利吉强新型环保建材有限公司	生产日期	2015年01月10日			
生产单位	三河市海利吉强新型环保建材有限公司	规格型号	248里228年			
抽样地点	金业成品库房工产工产工	商标	382938			
抽样人	重的数分级被 2000年	等级	33335			
抽样日期	2015年01月15日	抽样数量	10kg - 2.3-2			
样品状态	粉状;无结果	抽样基数	いないない			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2.	柔韧性 3.	可操作时间			
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。*					
報	签发日期: 2015年04月09日					
组织	在15年15年15日 (<u>检验测试章</u>)					
备注:(此	₩ 変 自分	THE PERSON				
9474	12 42 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	52447	Thoughton.			

批准:

审核: 7多和

编制: 81七十

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC212

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	認認	原强度	≥0.10, 破坏界而在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa		≥0.10, 破坏界而在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	2000年
		耐冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	24.3.0±3	129E	
13	可操作时间心		1.5~4.0	2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。