

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC114

样品名称:	粉刷石膏
Sample Name	
受检单位:	吉林卓居装饰材料有限公司
Client	
检验类别:	型式检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC114

第1页共2页

中心细节(	NO.): 201601AC114	第1页共2页			
产品名称	粉刷石膏中里的中华	检验类别	型式检验		
受检单位	吉林卓居装饰材料有限公司	生产日期			
生产单位	吉林卓居装饰材料有限公司	规格型号	于粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标			
抽样人	孙士杰	等级	記記		
抽样日期	2016年01月06日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t St		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 4 5. 保水率	立伸粘结强度	4. 凝结时间		
检验结论	*经检验,抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度、凝结时间、保水率的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*				
ALTER STATES	发签。1995年1995年1995年1995年1995年1995年1995年1995	∃期: 2016年0	2月21日		
经销售	The state of the s	(检验)	则试章】		
Z	はいっていまれています	TI A STATE	1000年		

备注: (此处空白)

批准:

阳军

审核: 7/1

业和

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC114

第2页共2页

序号	检验	边项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
1	抗析强度/MPa		≥2.0	2.84	合格
2	抗压强度/MPa		\$4.0	6.20	合格
3	拉伸粘结强度/MPa		≥0.4	0.42	合格
1284 1484	凝结时间 /h	初凝时间		4.0	合格
194		终凝时间	######################################	7.0	合格。
5	保水	率/%	≥75	88	合格
MA	THUT ALI	ATHTA	CNTSch	A ASD TO SEE BO	

备注:配比:粉:水=1.0:0.40。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024