



2012003084M QM120建材质量监督(24号)

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW280

DMTC

样品名称: QX-1060 聚合物防水系统(浆料)

Sample Name

委托单位: 北京鸿锐嘉科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW280

第 1 页 共 2 页

样品名称	QX-1060 聚合物防水系统(浆料)	检验类别	委托检验
委托单位	北京鸿锐嘉科技发展有限公司	商 标	QX-1060
生产单位	北京鸿锐嘉科技发展有限公司	等 级	—
生产日期	2014 年 04 月 20 日	样品编号	—
来样日期	2014 年 04 月 29 日	规格型号	I 型
样品数量	粉料 25kg 液料 9kg	样品状态	无结块 粉料+液料
检验依据	JC/T 2090-2011《聚合物水泥防水浆料》		
检验项目	1. 干燥时间 2. 抗渗压力 3. 柔韧性(横向变形能力) 4. 粘结强度 5. 抗压强度 6. 抗折强度 7. 耐碱性 8. 耐热性 9. 抗冻性 10. 收缩率		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 2090-2011 中 I 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 06 月 18 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW280

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 ( I 型 )	检验结果	单项结论
1	干燥时间/h	表干时间	≤4	1	合格
		实干时间	≤8	4.5	合格
2	抗渗压力/MPa		≥0.5	0.5	合格
3	柔韧性 ( 横向变形能力 ) /mm		≥2.0	2.1	合格
4	粘结强度 /MPa	无处理	≥0.7	0.9	合格
		潮湿基层	≥0.7	0.9	合格
		碱处理	≥0.7	0.8	合格
		浸水处理	≥0.7	0.7	合格
5	抗压强度/MPa		≥12.0	12.6	合格
6	抗折强度/MPa		≥4.0	4.4	合格
7	耐碱性		无开裂、剥落	无开裂、剥落	符合
8	耐热性		无开裂、剥落	无开裂、剥落	符合
9	抗冻性		无开裂、剥落	无开裂、剥落	符合
10	收缩率/%		≤0.3	0.2	合格
备注： 配比： 粉料：液料=25：9。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry