

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW202

样品名称:	粉刷石膏底层		
Sample Name			
委托单位: Client	北京元宝山建筑材料厂		
检验类别: Test Type	全种		

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201602AW202	第1	页共2页			
样品名称	粉刷石膏底层	检验类别	委托检验			
委托单位	北京元宝山建筑材料厂	商标	<b>强相</b>			
生产单位	北京元宝山建筑材料厂	等级	短路路			
生产日期		样品编号	到超期			
来样日期	2016年02月25日	规格型号	于粉型			
样品数量	20kg [2] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》					
检验项目	1. 抗析强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度					
检验结论	*经检验,送检样品的抗析强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*  签发日期: 2016 年 03 月 16 日 (检验测试章)					
备注: (此处	注:(此处空旬)					

批准:

阿美市核: 张和

编制:

各土土

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW202

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	2.0	2.70	合格
2	抗压强度/MPa	34.0	5.72	合格。
3	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.40	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.40。