



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW190

样品名称: 耐水腻子粉

Sample Name

委托单位: 北京恒安博达科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW190			第1页共2页				
样品名称	の記れる。	检验类	别	委托检验			
委托单位	北京恒安博达科技发展有限公司	商	标	路路路			
生产单位	北京恒安博达科技发展有限公司	等	级	いない。			
生产日期		样品编号					
来样日期	2015年01月13日	规格型号		于粉型			
样品数量	20kg 20kg 20kg 20kg 20kg 20kg 20kg 20kg	样品状态		粉状, 无结块			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》						
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h) - 2. 粘结强度						
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结果符合标准JG/T298-2010中耐水型(N)的技术指标要求。* 签发日期: 2015年03月16日 (检验测试章)						
备注:(此处空台)							

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW190

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
盟	初期干燥抗裂性 (3h)		无梨纹	无裂纹	符合
227	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.81	合格
		浸水后	>0,30	0.61	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。