



检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW306

样品名称:	粉刷石膏	特理
Sample Name		
委托单位: Client	北京宜美佳涂料厂	
检验类别: Test Type	委托检验	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

2003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW306

第1页共2页

样品名称	粉刷石膏	检验类别	委托检验		
委托单位	北京宜美佳涂料厂	商标	網網		
生产单位	北京宜美佳涂料厂	等级	的。		
生产日期		样品编号			
来样日期	2013年03月29日	规格型号	干粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JC/T 517-2004《紛刷石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 保水率 3. 剪切粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强度、保水率、剪切粘结强度的检验结果符合标准 JC/T 517-2004 中底层粉刷石膏的技术指标要求。* 签发日期: 2013 年 05 月 16 日 检验测试章				

备注: (此处空白)

批 准:

制: 编



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW306

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层粉刷石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	≥2.0	2.8	合格
22	保水率/%	≥75	84	合格
3	剪切粘结强度/MPa	>0.3	0.4	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。

电话: 010-51164723

邮编: 100024