



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201711DW102G1

J-DTA	CKI	GPI	100	Garage Control	THOT
ANTH	TOPA	10	ALTE	TO	FIRST
FILOTI	THOY	IND	TAID	THA	
			HOL.	100	THE
DY AND	PIA	THE	PO PI	1-01	HONI
ALC: Y	CHIL		4.17		+100

样品名称: 建筑砂浆 (抹灰)

Sample Name

委托单位: 北京力德加建材科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

建築材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号	(No.)	: 2017	711DW	102G1
------	-------	--------	-------	-------

第1页共2页

		The second secon	温6000日 全测试章》
检验结论	*经检验,送检样品的保水率、2h 利结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混水指标要求。*		plants of the same
检验项目	1. 保水率 2.2h 稠度损失率	3. 28d 抗压强力	
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》	認認	認認
样品数量	20kg	样品状态	粉状、液态
来样日期	2017年11月03日	规格型号	
生产日期		样品编号	路路
生产单位	北京力德加建材科技有限公司	等级	M5
委托单位	北京力德加建材科技有限公司	商标	相與
样品名称	建筑砂浆 (抹灰)	检验类别	委托检验

批准:

审核: 14和

编制:

和

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 7

00024

### 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201711DW102G1

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混抹灰砂浆-普 通抹灰砂浆 M5)	检验结果	单项结论
	保水率/%	≥88	97.4	合格
2	2h 稠度损失率/%	\$30°F\$	12.6	含格
333	28d 抗压强度/MPa	≥5.0	6.8	合格

(以下空白)

备注: (1) 委托方提供样品为水泥、黄砂、塑化剂;

(2) 委托方提供配比: 水泥:黄砂:塑化剂=340:1300:10.2。

### 说明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
  - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
   This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

