



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AC179

样品名称: SJM 改性聚氨酯防火保温板

Sample Name

受检单位: 北京神州佳美建材有限公司

Client

检验类别: 1770 176 抽样检验了

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AC179

The second second	DOLLAR BY OF STATE OF	检验类别	神林を勢くてひりてひりて		
产品名称	SJM 改性聚氧酯防火保湿板				
受检单位	北京神州佳美建材有限公司	生产日期	2014年05月		
生产单位	北京神州佳美建材有限公司	规格型号	600 mm × 1200 mm × 50mm		
抽样地点	企业成品库房中工30七二	一种方标	12422424		
抽样人	这种种人类类 对比如此	等上级	が記るながら		
抽样日期	2014年08月21日	抽样数量	78#20-67-20-67-20-6-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-		
样品状态	块状,外观克好	抽样基数	130m ² 21.54-22.62%		
抽样单位	建筑材料工业干脆砂浆产品质量监督检验测试中心一个一个				
检验依据	GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 Q/DXSZJ0002-2012《SJM 改性聚氨酯防火保温版》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》				
检验项目	1. 表现密度 2. 垂直于板面方向的抗拉强度 3. 异热系数 4. 吸水率 5. 尺寸稳定性 6. 允许尺寸偏差 7. 压缩性能 8. 燃烧性能等级				
松验结论	*经检验、抽检样品的表现密度、垂直干板而方向的抗粒强度、导热系数、吸水率、尺寸稳定性、允许尺寸偏差的检验结果符合标准Q/DXSZJ0002-2012 的技术指标要求;压缩性能的检验结果符合标准GB 50404-2007 中外培用硬泡聚氨酯板的技术指标要求;燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 Br(C)线端燃材料(制品)的技术指标要求。				
路路	Establish	签发日期:	2014年00月23日		
元纪	12422424	認品指	人。检验测试章是		
104,50	いってようりまるやまから	TAPPER	いっている。または、現代は、これに		

备注: (比处空台

制;



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AC179

第2页 共4页

邮编: 100024

序号	說說	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
		密度/(kg/m³)	R262	\$\$ 4 \$\$\$	
2	垂直手級	面方向的抗拉强度/ MPa	20:00		
1	亭热系数/[W/(m·K)]		< 0.024	0.023(平均温 度 25.00℃)	是解码
4	\$128 *** *** *** *** * * * * * * * * * * *			2.8	
8	尺寸稳定的	(70±2°C, 48h) 1%	路路路	0.93	12000000000000000000000000000000000000
超	允许 九许 八人 八人 八人 八人 八人 八人 八人 八人 八人 八人	厚度 (厚度 50- 100mm 时)	25.5	70-71-07	
超		长度(长度~) 1200mm 时)	BEE ST	1.0 0+1.5	
路路		竞度(竞度 600 mm 时)		2.0 415	理學是
路		对角线差(长度< 1290mm 时)	2005	强弱	品配
如	压缩性能 (形变 10%) /kPa (外培用硬泡聚氨酯板)		3555	据282站	

备注: (1) 表现密度依据标准 GB/T 6343-2009 规定的试验方法进行检验;

- (2)垂直于板面方向的抗拉强度依据标准 GB 50404-2007 规定的试验方法进行 检验:
- (3) 导热系数依据标准 GB/I10294-2008 规定的试验方法进行检验;
- (4) 吸水率依据标准 GB/18810-2005 规定的试验方法进行检验;
- (5) 尺寸稳定性依据标准 GB/T 8811-2008 规定的试验方法进行检验;
- (6) 允许尺寸偏差依据标准 JG/T 169-2005 规定的试验方法进行检验。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AC179

第3页共4页

序号				标准要求	检验结果	单项结论
超	1456年の後後後後1556年の1566年の1		燃烧增长速率指 数,(W/s)	\$250	F2200	合格
			火端横向蔓延未到 达试样长翼边缘,m	≤试样边缘	S试样边缘	符合
			600s 的总放热量。 MJ	13.71		
認認			60s 內格尖高度。 mm	\$150		合格
認			60s 内縣烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸	今 无引燃滤纸 ————————————————————————————————————	符合
			氧指数值,%			冷格

(以下空白)

备注,燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评 价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201408AC179

样品名称

第4页共4页

(样品照片)

SJM改性聚氧酯防火保温板



备注: (此处空白)