

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AC195

样品名称:	4	HI	B型干	拌复合	轻集料	混凝土	7997
CA OF NA	D.P.	ADT	TAGE	1001	404	1961	THOP

Sample Name

受检单位:	19-67	京振远立	博科技发	展有限公	司山口
			The track of the same		

Client

检验类别:	THITHE	抽样	检验	19617967
JAN A.O.F	ANTHON	ATUTAL	14774	CADTA TO

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AC195

产品名称 B型干拌复合轻集料混凝土 检验类别 抽样检验 受检单位 北京振远立博科技发展有限公司 生产日期 生产单位 北京振远立博科技发展有限公司 规格型号 B型 抽样地点 企业成品库房 商 标 抽样人 陈嘉宇 谷冰莹 等 级 B型 抽样数量 100kg 抽样日期 2017年02月22日 颗粒与干粉料的混合物 抽样基数 样品状态 5t 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 检验依据 12BJ1-1《工程做法》 检验项目 1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 *依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验, 抽检样品的 干密度、抗压强度、导热系数的检验结果达到 12BJ1-1 中干拌复合轻集 料混凝土垫层 B型 (用于楼面或屋面垫层)的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2017年04月01日 (检验测试章)

备注:(此处空白)

位數检測专用音

准:

核: 3/50

编制:苏亮

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201702AC195

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [干拌复合轻集料混凝 土垫层 B 型(用于楼面 或屋面垫层)	检验结果	单项 结论
	千密度/(kg/m³)	≤850	801	合格
22	抗压强度/MPa	≥3.0		合格
138	导热系数/[W/(m/K)]	≤0.25	0,22 (平均温度: 25.00℃)	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1.0: 0.76。

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmte2007@163.com