



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AC134

样品名称: 砌筑砂浆

Sample Name

受检单位: 筑隆建材科技有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AC134

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------------|---|-----------------------------------|-------|
| 产品名称 | 砌筑砂浆 | 检验类别 | 抽样检验 |
| 受检单位 | 筑隆建材科技有限公司 | 生产日期 | — |
| 生产单位 | 筑隆建材科技有限公司 | 规格型号 | 干粉型 |
| 抽样地点 | 企业成品库房 | 商 标 | 筑隆 |
| 抽 样 人 | 王明轩 苏亮 | 等 级 | DM M5 |
| 抽样日期 | 2014 年 06 月 10 日 | 抽样数量 | 20kg |
| 样品状态 | 粉状, 无结块 | 抽样基数 | 5t |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | |
| 检验依据 | GB/T 25181-2010 《预拌砂浆》 | | |
| 检验项目 | 1. 外观 2. 拌合物的表观密度 3. 保水率 4. 凝结时间 5. 2h 稠度损失率 6. 抗冻性 (15 次冻融循环) 7. 28d 抗压强度 | | |
| 检验结论 | *经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M5 的技术指标要求。* | | |
| 备注: (此处空白) | | 签发日期: 2014 年 07 月 30 日 (检验测试章) | |

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AC134

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 (干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M5) | 检验结果 | 单项结论 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|--------|------|
| 1 | 外观 | | 均匀、无结块 | 均匀、无结块 | 合格 |
| 2 | 拌合物的表观密度/ (kg/m^3) | | ≥ 1800 | 2120 | 合格 |
| 3 | 保水率/% | | ≥ 88 | 89 | 合格 |
| 4 | 凝结时间/h | | 3~9 | 4.75 | 合格 |
| 5 | 2h 稠度损失率/% | | ≤ 30 | 21 | 合格 |
| 6 | 抗冻性 (15 次 冻融循环) | 强度损失率 /% | ≤ 25 | 20 | 合格 |
| | | 质量损失率 /% | ≤ 5 | 4.2 | 合格 |
| 7 | 28d 抗压强度/MPa | | ≥ 5.0 | 6.0 | 合格 |
| (以下空白) | | | | | |
| 备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。 | | | | | |



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024