

2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW010

样品名称: 墙体饰面砂浆

Sample Name

委托单位: 北京中铁润海科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

子温度多

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW010

第1页共2页

检验结论	签发日期: 20L5 年 04 月 03 日 (检验测试章)					
	经检验,送检样品所检项目的检验型的技术指标要求。	结果符合标准 JC/	Г 1024-2007 中			
检验项目	1. 可操作时间 2. 初期干燥抗裂性 3. 吸水量 4. 强度 5. 抗泛碱性 6. 耐沾污性 7. 耐候性(750h)					
检验依据	JC/T 1024-2007《墙体饰面砂浆》					
样品数量	40kg	样品状态	粉料+液料			
来样日期	2015年01月26日	规格型号	RH-307			
生产日期	2015年01月19日	样品编号	RH-307			
生产单位	北京中铁润海科技有限公司	等级	認語			
委托单位	北京中铁润海科技有限公司	商品标	認親			
样品名称	墙体饰面砂浆	检验类别	委托检验			

备注: (此处空白)

批准:

审核:7/45

编制:

本

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW010

第2页共2页

			カムパスム火	
检验	项目	标准要求 (E型)	检验结果	单项结论
可操作时间	30min	刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
3 吸水量/g	30min	€2.0	1.2	合格
	240min	≤5.0	3.4	合格
4 强度/MPa	抗折强度	≥2.50	2.92	合格
	抗压强度	≥4.50	9.40	合格
独及/MPa	拉伸粘结原	≥0.50	0.87	合格
	老化循环拉 伸粘结强度	≥0.50	0.62	合格
*************************************		无可见泛碱、不 掉粉	无可见泛碱、不 掉粉	特合
耐沾污性(自 色或浅色)	立体状/级	€2 €2	202	合格
耐候性(750h)		20 ≤1级	100 mg 10	合格
	可操作时间 初期干 吸水量/g 强度/MPa 抗污性(自 色或 送色)	初期干燥抗裂性 30min 吸水量/g 240min 抗折强度 抗压强度 抗压强度 拉伸粘结原 强度 老化循环拉 伸粘结强度 抗泛碱性 耐沾污性(自 色或浅色)	TM	Tanary (E型)

备注: 配比: 粉: 液=1.0: 0.22。