

检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201406AW125

样品名称:	抗裂砂浆			
Sample Name				
委托单位:	三晋鑫荣(北京)科技发展有限公司			
Client				
检验类别:	· 送别:			
Test Type				

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW125

第1页共2页

抗裂砂浆	THUT A UP	PAR EALTH			
7亿米37米	检验类别	委托检验			
三晋鑫荣(北京)科技发展有限公司	商标	45 65			
三晋鑫荣 (北京) 科技发展有限公司	等 级	45			
2014年05月	样品编号				
2014年06月09日	规格型号				
10kg	样品状态	粉状,无结块			
JG 149-2003《膨胀聚萃板薄抹灰外墙外保温系统》					
1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原强度、耐水) 2. 柔韧性					
经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水) 柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。					
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	*			
签发日期: 2014年 07月 11日 检验测试章					
	三晋鑫荣(北京)科技发展有限公司 三晋鑫荣(北京)科技发展有限公司 2014年05月 2014年06月09日 10kg JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外 1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原强 *经检验,送检样品的拉伸粘接强度 柔韧性的检验结果符合标准JG 149-2003	三晋鑫荣(北京)科技发展有限公司 商 标 三晋鑫荣(北京)科技发展有限公司 等 级 2014年05月 样品编号 2014年06月09日 规格型号 10kg 样品状态 JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原强度、耐水) *经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 泵钢性的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技 不韧性的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技			

备注: (此处空白)

批准:

审核: 3奖

编制:





检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW125

第2页共2页

ALT P			カム火 六ム火		
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果 单项结论	
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	面在膨 破坏界面在膨	合格
板)/MPa	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	2.8	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。

电话: 010-51164723