



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW160

样品名称:	湿凝土路面砖 一		
Sample Name			
委托单位:Client	三河市军利彩砖厂		
检验类别: Test Type	委托检验		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M (2012)建州质服从学(245°) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

REPORT TEST

中心编号(No.), 201405AW160

第1页 共2页

中心细亏(I	NO.): 201405AW160	THITH	第10 共20				
样品名称	混凝土路面砖	检验类别	委托检验				
委托单位	三河市军利彩砖厂	商标	佛英				
生产单位	三河市军利彩砖厂	等级					
生产日期	2014年04月	样品编号	認認語				
来样日期	2014年05月15日	规格型号	150 mm×300 mm×60mm				
样品数量		样品状态	块状,外观完好				
检验依据	GB 28635-2012《混凝土路面砖》						
检验项目	1. 抗压强度 2. 抗折强度						
	经检验,送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 GB 286中抗压强度等级 Cc40 的技术指标要求;依据标准 GB 28635-2012试验方法进行检验,抗折强度的检验结果见第 2 页。						
检验结论			大混砂金				
	認認認	签发日期: 20)14 年 05 月 19 日 (检验测试章)				
备注:(此处	全约7.50-27.5	42427	一种翻译多				

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AW160

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结 论
抗压强度/MPa 1 (抗压强度等级 Cc40)	(抗压强度等级 Cc40)	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	66 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
		≥40.0	≥35.0	43.1	40.0	
2 抗折强度/MPa	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值		
				3.68	3.53	9569

(以下空白)

备注: (此处空白)



电话: 010-51164723

邮编: 100024