



2012003084M



2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC012

样品名称: TZ-粉刷石膏

Sample Name

受检单位: 北京天助首佳涂料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC012

第 1 页 共 2 页

产品名称	TZ-粉刷石膏	检验类别	抽样检验
受检单位	北京天助首佳涂料有限公司	生产日期	2013 年 03 月 26 日
生产单位	北京天助首佳涂料有限公司	规格型号	底层
抽样地点	公司仓库	商 标	首嘉
抽 样 人	张嫚 陈嘉宇	等 级	——
抽样日期	2013 年 04 月 10 日	抽样数量	10kg
样品状态	无结块粉状	抽样基数	3t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 517-2004 《粉刷石膏》		
检验项目	1. 凝结时间 2. 可操作时间 3. 保水率 4. 抗压强度 5. 抗折强度 6. 剪切粘结强度		
检验结论	<p>*经检验,抽检样品所检项目检验结果符合标准 JC/T 517-2004 中底层粉刷石膏的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2013 年 05 月 22 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

段策

审 核:

王其帆

编 制:

黄

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BC012

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (粉刷石膏底层)	检验结果	单项结论
1	凝结时间	初凝/min	≥ 60	180	合格
		终凝/h	≤ 8	7	合格
2	可操作时间/min		≥ 30	120	合格
3	保水率/%		≥ 75	83	合格
4	抗压强度/MPa		≥ 4.0	5.6	合格
5	抗折强度/MPa		≥ 2.0	2.5	合格
6	剪切粘结强度/MPa		≥ 0.3	0.4	合格
(以下空白)					
备注： 配比： 粉：水=1：0.4。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry