





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW149G1

样品名称:	硬泡聚氨酯复合保温板
Sample Name	
委托单位:	廊坊中捷新型建筑板材有限公司
Client	
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW149G1

第1页共3页

The state of the s			第1 以 共 3 贝			
样品名称	硬泡聚氨酯复合保温板	检验类别	委托检验			
委托单位	廊坊中捷新型建筑板材有限公司	商标	中捷			
生产单位	廊坊中捷新型建筑板材有限公司	等级	B ₁ 级			
生产日期	2013 年 03 月	样品编号				
来样日期	2013年05月10日	规格型号	(1200×600×30) mm			
样品数量	6块	样品状态	块状,外观完好			
检验依据	GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》					
检验项目	1. 燃烧性能 (芯材: B ₁ 级)					
检验结论	*经检验,送检样品的燃烧性能(芯材: B ₁ 级)的检验结果符合标准 GB8624-1997 中难燃材料 B ₁ 级的技术指标要求。*					
	签发日期: 2013 年 05 月 23 日					
胡胡	(检验测试章)					

备注:委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验。

批准:

殿東

审核: 于达加

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW149G1

第2页共3页

一	AND THE WAR	JT I THE THE	77 - 77 77 77		
序号	松	验项目	标准要求	检验结果	单项结论
		可燃性	点火开始后 20s 内,火焰尖端均未 达到刻度线,且不 允许有滴落物引 燃滤纸的现象	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到 刻度线,且无滴落 物引燃滤纸的现象	合格
燃烧性能 (芯材: B ₁ 级)	燃烧剩余长度 最小值,mm	>0-	265	合格	
	燃烧剩余长度 平均值, mm	>150	324	合格	
	平均烟气 温度峰值, ℃	≤200	110	合格	
	語線	烟密度等级 (SDR)	≤75	61	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW149G1

第3页共3页 样品名称 硬泡聚氨酯复合保温板 (样品照片)

备注:(此处空白)