

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC260



样品名称: 外墙弹性涂料

Sample Name

受检单位: 河北勤达建材科技有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC260

第 1 页 共 3 页

产品名称	外墙弹性涂料	检验类别	型式检验
受检单位	河北勤达建材科技有限公司	生产日期	——
生产单位	河北勤达建材科技有限公司	规格型号	——
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	苏亮 陈嘉宇	等 级	——
抽样日期	2016 年 01 月 27 日	抽样数量	10kg
样品状态	液态	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 172-2014《弹性建筑涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 涂膜外观 4. 干燥时间 5. 对比率 6. 低温稳定性 7. 耐碱性 8. 耐水性 9. 涂层耐温变性 10. 耐沾污性 11. 耐人工老化性 12. 拉伸强度 13. 断裂伸长率		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 172-2014 中外墙面涂 I 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 03 月 15 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC260

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (外墙面涂 I 型)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	符合
2	施工性	施工无障碍	施工无障碍	符合
3	涂膜外观	正常	正常	符合
4	干燥时间(表干)/h	≤2	0.7	合格
5	对比率 (白色或浅色)	≥0.90	0.90	合格
6	低温稳定性	不变质	不变质	符合
7	耐碱性(48h)	无异常	无异常	符合
8	耐水性(96h)	无异常	无异常	符合
9	涂层耐温变性 (3次循环)	无异常	无异常	符合
10	耐沾污性 (白色或浅色)/%	<25	24	合格
11	耐人工老化性 (白色或浅色)	400h 不起泡、不剥 落、无裂纹,粉化≤ 1级,变色≤2级	400h 不起泡、不剥 落、无裂纹,粉化 1 级,变色 2 级	合格
12	拉伸强度 (标准状态下)/MPa	≥2.0	2.1	合格
备注:(此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601BC260

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (外墙面涂 I 型)	检验结果	单项结论
13	断裂伸长率/%	标准状态下	≥ 150	192	合格
		-10℃	≥ 35	71	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)