





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AW188

西班列市内

样品名称:	玻化微珠保温砂浆	
Sample Name		

委托单位: 北京瀛海创佳建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AW188

第1页共2页

		Transfer of the state of the st			
样品名称	玻化微珠保温砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京瀛海创佳建筑材料厂	商标			
生产单位	北京瀛海创佳建筑材料厂	样品状态	颗粒与干粉料的混 合物,无结块		
生产日期		生产批号			
来样日期	2013年02月28日	样品编号			
样品数量	100kg	规格型号			
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》				
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度				
检验结论	*经检验,送检样品的干表对符合标准JG/T 283-2010 中保温度要求。*	高热型膨胀玻化微度 签发日期: 2013	轻质砂浆的技术指标		

备注: (此处空白)

准: 4 批

编



地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AW188

第2页 共2页

			AND	
序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型 膨胀玻化微珠 轻质砂浆)	检验结果	单项结论
部	干表观密度/(kg/m³)	≤300	296	合格
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤ 0.070	0.069(平均温度 25.00℃)	合格
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥ 0.20	0.40	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1: 0.80。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com