



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW157



样品名称: STP 真空隔热保温板

Sample Name

委托单位: 山东清河建工有限公司

Client


检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW157

第1页共2页

-	201707AW137	HIAUTAN	第1贝共4贝			
样品名称	STP真空隔热保温板	检验类别	委托检验			
委托单位	山东清河建工有限公司	商标	42429			
生产单位	潍坊三强集团有限公司	等级	Ai so control			
生产日期		样品编号				
来样日期	2017年07月17日	规格型号	STP-II			
样品数量	14 4 5 5 5 5 5 5	样品状态	来			
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 JG/T 438-2014《建筑用真空绝热板》					
检验项目	1. 燃烧性能等级 2. 导热系数					
检验结论	*经检验,送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (A ₁)级不燃材料(制品)的技术指标要求:导热系数的检验结果符合标准 JG/T 438-2014 中 II 型的技术指标要求。* 签发日期: 2017 年 07 月 31 日					
	HERETERS IN	***************************************	一,混砂菜。			

备注:(1)工程名称:高青县职业中等专业学校 4#楼;

(2) 工程部位: 外墙保温。

批准了外分之軍

核: 74

张和

编制:苏、高

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW157 第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
超	燃烧 性能 等级 [A(A ₁)	炉内温升パC	≤30		合格
		质量损失率/%	≤50	1200	合格
認		持续燃烧时间/s	0		合格
語		总热值/(MI/kg)	≤2.0	0,3	合格。
	导热系数, W/ (m·K) (Ⅱ型)		≤0.008	0,007 (平均温度 25.00℃)	2000年

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾期忽不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询(Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

