





检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW154

样品名称:	砌块专用粘结剂	
Sample Name		
委托单位: Client	北京德科振邦科技发展有限公司	
检验类别: Test Type	委托检验	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW154

第1页共2页

样品名称	砌块专用粘结剂	检验类别	委托检验		
委托单位	北京德科振邦科技发展有限公司	商标			
生产单位	北京德科振邦科技发展有限公司	样品状态	粉状		
生产日期		生产批号			
来样日期	2012年03月23日	样品编号	198391		
样品数量	20kg	规格型号	干粉型		
检验依据	JC 890-2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹灰砂浆》				
检验项目	1. 抗压强度 2. 粘结强度 3. 凝结时间				
检验结论	*经检验,送检样品的抗压强/合标准 JC890-2001 中砌筑砂浆的扩	支术指标要求。*	07月06日		
		检验 测			

位地址,北京市朝阳区信庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201203AW154

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (砌筑砂浆)	检验结果	单项结论
-1	抗压强度,MPa	≥ 5.0	6.9	合格
2	站结强度,MPa	≥0.20	0.25	合格
3	凝结时间, h	贯入阻力达到 0.5 MPa 时, 3-5h	贯入租力达到 0.5 MPa 时, 4.25h	令格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.17.

检验单位地址,北京市朝阳区管庄中国建材筑北楼 国家)建筑材料工业技术监督研究中心