



报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC148

样品名称: 聚氨酯板材

Sample Name

受检单位: 大城县华邦保温材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC148

第1页共2页

1 0 340 2 (110.). 201003AC146	ALTHURA	第1贝共2贝				
产品名称	聚氧酯板材	检验类别	抽样检验 0000				
受检单位	大城县华邦保温材料有限公司	生产日期	TENERS SE				
生产单位	大城县华邦保温材料有限公司	规格型号					
抽样地点	企业成品库房	商标					
抽样人	王明轩	等级	THE STATE				
抽样日期	2016年03月01日	抽样数量	8块 0000000				
样品状态	板状, 外观完好	抽样基数	20m³				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》						
检验项目	1. 密度 2. 压缩性能 3. 导热系数 4. 吸水率 5. 燃烧性能等级						
检验结论	*经检验,抽检样品的密度、 果符合标准 GB 50404-2007 中外 烧性能等级的检验结果符合标准 级可燃材料 (制品)的技术指标:	培用硬泡聚氨GB 8624-2012要求。*	酯板的技术指标要求;燃中平板状建筑材料 B ₂ (E)				
	The street of the		检验测试章2				
<u> </u>		1917年前期的第一日日					

批准: 如 和 核: 北州 编制: 3水平丰

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC148

第2页共2页

序号	認	大林	验项目	标准要求		检验结果	单项 结论
說	STS.	密	度,kg/m³	部語	≥35	42.0	合格
2	压缩性能 (形变 10%), kPa			外墙用	≥150	250	合格
	导热系数, W/(m·K) 吸水率, %		硬泡聚 氨酯板	≤0.024	0.022(平均温度: 25.00°C)	合格	
4			認	≤ 3	\$258 EE	合格	
燃烧 性能 等级 (B ₂	生能 级	20s 内的焰尖 高度/mm		150	139	合格	
		20s 内燃烧滴落 物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象		无引燃滤纸现象	符合	
朝	级)	氧指数值/%			26	27.4	合格

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

建筑材料工业技术监督研究中心