



TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW168

样品名称: 干拌复合轻集料混凝土 Sample Name 委托单位: 北京超然新型建材有限公司 Client 检验类别: 委托检验 Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW168

The state of the	10.). 201400AW108		第10 共20		
样品名称	干拌复合轻集料混凝土	检验类别	委托检验		
委托单位	北京超然新型建材有限公司	商标	超然		
生产单位	北京超然新型建材有限公司	等级	B型		
生产日期	建构织和20是	样品编号	自相起具		
来样日期	2014年06月15日	规格型号	THE STATE		
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合 物,无结块		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 12BJ1-1《工程做法》				
检验项目	1. 千密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
检验结论	*依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验,送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果达到 12BJ1-1 中干拌复合轻集料混凝土垫层 B型 (用于楼面或屋面垫层)的技术指标要求。* 签发日期: 2014 年 08 月 06 日 (检验测试章)				
备注:(此处	空白)		经测试 率		

准:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW168

第2页 共2页

	ALC: THE RESERVE OF THE PERSON	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	20 2 20 20 20		
序号	检验项目	标准要求 [干拌复合轻集料混凝 土垫层 B型 (用于楼面 或屋面垫层)	检验结果	单项 结论	
	千密度/ (kg/m³)	≤850	820	合格	
2	抗压强度/MPa	>3.0	3.2	合格	
3	导热系数/[W/(m⋅K)]	≤0.25	0.22(平均温度: 25.00℃)	合格	

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1:0.80。