



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW188

样品名称: 108 胶
Sample Name

委托单位: 北京恒安博达科技发展有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(N	Vo.): 201501AW188	第	页共2页			
样品名称	108歳年記記記	检验类别	委托检验			
委托单位	北京恒安博达科技发展有限公司	商标				
生产单位	北京恒安博达科技发展有限公司	等级	संस्थान			
生产日期		样品编号	記録記			
来样日期	2015年01月13日	规格型号				
样品数量	20kg 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	样品状态	液状, 无分层			
检验依据	JC/T 907-2002 《混凝土界面处理剂》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理)					
检验结论	*经检验,送检样品的超伸粘结强度(未处理,14d、浸水处理)的检验结果符合标准JC/T907-2002中I型的技术指标要求。* 签发日期: 2015年 03月 16日 (检验测试章)					
备注:(此处堂的) 子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子						

自位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北极

批准: (

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW188

第2页共2页

序号	检验功	Para Para	标准要求 (工型)	检验结果	单项结论
	拉伸粘結强度 /MPa	未处 理 14d	>0.6	0.7	合格。
		浸水处理	>0.5	0.5	合格。

备注: 配比: 液体: 水泥: 砂=1: 2: 2。