



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW017

样品名称:

Sample Name

委托单位: 北京鑫巨佳业建筑材料有限公司

Client

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW017

第1页共2页

31 9 5 (I	10.). 2013037111017		100 75 500		
样品名称	新来了。 第12章 第12章 第12章 第12章 第12章 第12章 第12章 第12章	检验类别	委托检验		
委托单位	北京鑫巨佳业建筑材料有限公司	商标			
生产单位	北京鑫巨佳业建筑材料有限公司	等级			
生产日期		样品编号	路路場		
来样日期	2015年03月19日	规格型号	子粉型		
样品数量	20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用赋子》				
检验项目	1. 初期千燥抗裂性(3h) 2. 粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结果符合标准JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 04 月 27 日				
都路	在1000年1000年1000年1000年100日 (检验测试章)				
★注: (成处室自分子只是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					

批准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW017 第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
號	初期干燥抗裂性 (3h)		元聚族	元製鉄	经验品
	粘结强度, MPa	标准状态	20.50	0.78	
		浸水后	>0.30	1062	22.88

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。

